

Цементно-известковая белая штукатурка

ПРОДУКТ

Штукатурка Tynk-CW - это приготовленная штукатурная смесь на основе белого цемента, сортированной кварцевой крошки, с добавлением средств, улучшающих связывание и адгезию. Продукт соответствует стандарту PN-EN 998-1.2010

ПРИМЕНЕНИЕ

Раствор предназначен для машинного или ручного выполнения штукатурных покрытий внутри и снаружи зданий. Штукатурка может наноситься на бетонные стены и перекрытия, керамические, силикатные элементы, основания из легких бетонов, керамзитных пустотелых блоков и т.п.

СВОЙСТВА

Благодаря повышенным рабочим характеристикам его легко наносить без потерь материала. Обладает очень хорошей адгезией к основанию, длительным временем обработки. Материал очень легок в обработке, позволяет оштукатуривание вертикальных и горизонтальных поверхностей. Позволяет наноситься локально толщиной ок. 2 см в одном слое. В случае больших поверхностей, слой, превышающий 20 мм следует наносить 2 раза, применяя метод «мокрый по мокрому», после начального схватывания первого слоя. Штукатурку можно обрабатывать как машинным, так и ручным способом с помощью терки, а также использовать для ремонтных работ. Для заполнения больших полостей рекомендуется использовать раствор для заполнения полостей.

СОСТАВ

Портландцемент, известь, песок, минеральные наполнители и добавки.

Температура приготовления раствора и основания и окружающей среды во время работ +5°C до +25°C

ИНСТРУМЕНТЫ

Электрический низкоскоростной смеситель, стальной шпатель, водный дозатор, правило для штукатурки, терка из губки или войлока.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Подготовка основания

Основание должно быть сухим, чистым, не пылящимся и стабильным. Основание с однородной и низкой впитывающей способностью следует грунтовать универсальным грунтом GRUNLIT-U. Стены из материалов с более высокой впитывающей способностью следует грунтовать отделяющим грунтом GRUNLIT-O. Основание должно быть не перемерзшим, сухим и защищенным от прямого воздействия солнца, сильного дождя и сильного ветра. В местах соединения стен с другими материалами, а также в бороздах после укладки коммуникаций необходимо погрузить сетку из стекловолокна.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Смесь смешать с чистой водой в количестве 5,5 - 6,0л/25 кг в смесителе или с помощью мешалки до получения однородной массы, не содержащей комков. Агрегатом или стальным мастерком нанести на стену и выровнять штукатурным правилом. После предварительного схватывания затереть теркой из губки или войлока. Не гладить стальной теркой.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

При температуре +20°C и относительной влажности 65%, штукатурку подвергнуть дальнейшей обработке (например, покраске) принимая один день на каждый мм толщины слоя. В случае более высокой влажности или более низких температур время высыхания может измениться.

TYNK-CW Цементно-известковая белая



Цементно-известковая белая штукатурка

ПРИНЦИПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ

Температура воздуха, основания и продукта должна быть в пределах от +5 С до +25°С. Более низкая или высокая температура, чем оптимальная, может отрицательно повлиять на свойства продукта. Во время нанесения и обработки следует придерживаться общих правил строительного мастерства и техники безопасности и охраны труда. В раствор нельзя добавлять никаких посторонних примесей, а для разбавления можно использовать только чистую воду.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Водой сразу после использования.

ХРАНЕНИЕ

Смесь необходимо предохранять от влаги и хранить в сухом помещении, на поддонах, в оригинальной упаковке. Открытые упаковки следует плотно закрыть. Время хранения 12 месяцев с даты изготовления.

УПАКОВКА

Индивидуальная Мешок 25 кг	Групповая Обернутый пленкой поддон 1050 кг
-------------------------------	---

НАДЗОР

Кроме текущего внешнего контроля продукт контролируется лабораторией компании KOSBUD BRACIA KOSIŃSCY Sp. J. в соответствии с PN.

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

После замешивания с водой дает щелочную реакцию. Следует избегать контакта с кожей и защищать глаза. В случае попадания в глаза необходимо обильно промыть их чистой водой и обратиться к врачу. Кладочные работы следует выполнять в соответствии со строительным мастерством и строительными стандартами и правилами безопасности и охраны труда.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Горючесть класс А1

Прочность при сжатии Класс CS II (1,5-5,0 МПа) Адгезия $\geq 0,3$ Н/мм² –FP:А или В (PN-EN 1015-12) Коэффициент теплопроводности $\Lambda=0,47$ для P=50% (значение табл. λ 10, dry) $\Lambda=0,54$ для P=90% (значение табл. PN-EN 1745)

Прочность: (прочность на замораживание-размораживание) До 0,8мм Коэффициент паропроницаемости $\mu<15$ Зернистость До 0,8 мм) Цвет Естественный белый

Толщина слоя Перекрытия мин. 10 мм, стены мин. 8 мм (12 мм, если отделочным слоем является тонкослойная штукатурка).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Приведенная выше информация является описанием продукта. Относитесь к ней, как к общему руководству, написанному на основании наших исследований и практического опыта, которые не учитывают требования конкретного случая применения. Поэтому мы рекомендуем проведение пробных испытаний. Характеристики продукта могут немного измениться в отношении заявленного класса, что не оказывает заметного влияния на его потребительские свойства и обработку. Из представленной информации не следует подтверждение каких-либо претензий о возмещении ущерба.

Настоящая техническая карта продукта является действительной и заменяет собой все предыдущие. Продукт допущен к введению в оборот и широкому использованию в строительстве.
Дзеньковизна, 25.07.2013.

TYNK-CW Цементно-известковая белая штукатурка

