



## Силикатная штукатурка BARANEK

- Минеральный характер штукатурного покрытия
- Высоко эластичная и стойкая к ударам
- Паропроницаемая
- Легко наносится и обрабатывается
- Защищенная биоцидным средством - Формула KOS-BUDPROTECT

### ПРОДУКТ

Acrylit-ST - это силикатная штукатурка со структурой барашка, для внутренних и внешних работ, с повышенной паропроницаемостью. Доступна белого цвета и согласно палитре Kosbud Color System. Штукатурка обогащена формулой KOSBUDPROTECT, которая защищает стены от прорастания грибов, водорослей и морских водорослей. Продукт в соответствии с АТ-11/0494 Сертификат соответствия ЕС № 2310-CPD-Z169 Продукт в соответствии с АТ-15-7509/2013 Сертификат соответствия № 76/10-ZKP-072-03 Продукт в соответствии с АТ-15-7508/2013 Сертификат соответствия № 75/10-ZKP-072-02 Гигиенический сертификат НК/В/0950/04/2011

### ПРИМЕНЕНИЕ

Штукатурка предназначена для отделки фасадов зданий с помощью ручного или механического нанесения. Штукатурка может быть использована на всех несущих основаниях из полимерных и минеральных материалов, а также в качестве отделочного покрытия, армированного сеткой в системе Kosbud ST и KOSBUD W.

### ИНСТРУМЕНТЫ

Терка из нержавеющей стали, пластмассовая терка или штукатурный агрегат.

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

#### Подготовка основания:

Основание должно быть плотным, крепким, чистым, очищенным от высолов и антиадгезионных средств. Старые, потрескавшиеся и отслаивающиеся слои следует обязательно удалить. Цементные, цементно-известковые штукатурки и т.д. должны быть выдержанными (28 дней от их выполнения). Клеевые слои, армированные сеткой, в системе теплоизоляции должны быть полностью высохшими, выдержанными минимум 3 дня с момента их выполнения. Для выравнивания впитывающей способности сухие основания следует загрунтовать грунтом GRUNLIT ST, колерованным под цвет штукатурки.

#### Подготовка продукта:

Acrylit поставляется в готовом к использованию виде. Непосредственно перед использованием все содержимое упаковки необходимо перемешать с помощью низкоскоростного смесителя до образования однородной консистенции.

### ПРИНЦИПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ

Работы следует выполнять в сухих условиях, при температуре воздуха и основания от +10°C до +22°C и относительной влажности воздуха ниже 80%. Поверхность штукатурки следует защищать от слишком быстрого высыхания (от слишком сильного ветра или сильных солнечных лучей). Недавно нанесенную штукатурную массу необходимо предохранять от дождя до полного отверждения. При температуре около +20°C и относительной влажности около 65% время полного высыхания составляет ок. 24 часов. Повышенная влажность и низкая температура увеличивают время высыхания. После окончания работ все закрытые помещения следует проветривать до исчезновения характерного запаха.

### ВНИМАНИЕ!

В случае колеровки штукатурки следует обратить внимание на соответствие цвета с образцом и соответствие цвета во всех упаковках. Температура применения: +10°C до +22°C

### РАСХОД

Зерно	Расход
1,5 мм	2,3-2,6 кг/м <sup>2</sup>
2,0 мм	2,8-3,3 кг/м <sup>2</sup>



ACRYLIT ST Силикатная штукатурка В,

# ACRYLIT ST

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  
СТРОИТЕЛЬНОЙ ХИМИИ И СИСТЕМ  
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ



## Силикатная штукатурка BARANEK

### ХРАНЕНИЕ

Необходимо хранить в плотно закрытой, неповрежденной упаковке в сухом помещении и предохранять от влаги. Открытые упаковки следует плотно закрыть. Срок годности: 12 месяцев с даты изготовления.

### УПАКОВКА

Ведро 25 кг

### НАДЗОР

Кроме текущего внешнего контроля продукт контролируется лабораторией компании KOSBUD BRACIA KOSIŃSCY в соответствии с PN.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящая техническая карта продукта является действительной и заменяет собой все предыдущие. Вышеуказанные данные, рекомендации и советы основаны на наших самых лучших знаниях, исследованиях и опыте, и они даны добросовестно, в соответствии с правилами, принятыми в нашей компании, и у наших поставщиков. Предложенные способы обращения с материалом общепризнанны, но каждый из пользователей этого материала должен убедиться, всеми возможными способами, включая проверку конечного продукта в соответствующих условиях, в пригодности поставляемых материалов для достижения желаемых результатов. Ни Компания, ни ее уполномоченные представители не могут нести ответственности за любые убытки, понесенные вследствие неправильного или ошибочного использования ее материалов. Дзеньковизна, 09.07.2013.

## ACRYLIT ST Силикатная штукатурка BARANEK

