

СИЛИКОНОВАЯ ПРОПИТКА ДЛЯ БРУСЧАТКИ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ХИМИИ
И СИСТЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ



СВОЙСТВА

- Превосходно защищает от проникновения дождевой воды
- Защищает от проникновения загрязнений, облегчает их устранение
- Большая глубина проникновения
- Повышенная устойчивость к атмосферным условиям
- Не влияет на естественный цвет пропитанной поверхности

ПРОДУКТ

Силиконовая пропитка для брусчатки является готовым к использованию, высокого качества защитным и гидрофобизирующим средством.

ПРИМЕНЕНИЕ

Пропитка является продуктом для защиты поверхности брусчатки. Предназначена для гидрофобизирующей пропитки, придает пропитанной поверхности водоотталкивающие свойства, помогает в сохранении чистоты поверхности.

ИНСТРУМЕНТЫ

Валик, кисть, распылитель.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Подготовка основания

Основание должно быть чистым, сухим, без высолов и антиадгезионных покрытий. Пропитанная поверхность не должна иметь никаких влажных пятен, должна оптически выглядеть сухой.

Подготовка продукта

Продукт поставляется в готовом к использованию виде. Перед применением тщательно перемешать.

Нанесение

Перемешанный препарат равномерно наносить однократно тонким слоем, избегая образования лужей. При впитывающих поверхностях рекомендуется наносить два слоя. Очередной слой должен наноситься «мокрым по мокрому» после полного высыхания первого слоя, но когда поверхность еще влажна. Рекомендуемым способом нанесения является распыление распылителем низкого давления. Можно также наносить валиком или кистью, тщательно распределяя препарат по поверхности. В связи с небольшой толщиной пропитки следует учитывать возможность истирания и необходимость возобновления покрытия.

ПРИНЦИПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ

К нанесению пропитки приступаем после надлежащей подготовки основания и полного его высыхания. Температура основания и окружающей среды во время нанесения и высыхания должна помещаться в пределе от +5°C до +25°C. Абсолютно недопустимым является пропитывание во время атмосферных осадков (морось, дождь) и во время сильного ветра. Любое вмешательство в состав продукта и смешивание его с изделиями других

производителей является недопустимым. В случае несоблюдения вышеуказанных правил производитель не несет никакой ответственности.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Раздражает кожу. Вызывает серьезное повреждение глаз. В случае необходимости обратиться за консультацией к врачу, показать ёмкость или этикетку. Хранить в местах недоступных для детей. В СЛУЧАЕ КОНТАКТА С КОЖЕЙ: Промыть большим количеством воды с мылом. В СЛУЧАЕ КОНТАКТА С ГЛАЗАМИ: Осторожно промыть водой в течение нескольких минут. Удалить контактные линзы, если присутствуют и можно их легко удалить. В случае появления раздражения кожи или сыпи обратиться за консультацией/медицинской помощью врача.

УСЛОВИЯ

Зерно/Расход
0,1-0,3 л/м² в зависимости от поверхности

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Водой, немедленно после использования.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Хранить в температуре от +5°C до +25°C в плотно закрытых, неповрежденных упаковках в сухом месте, защищать от влаги. Открытые упаковки следует плотно закрыть. Срок хранения составляет 12 месяцев от даты изготовления.

УПАКОВКА

1 л, 5л



СИЛИКОНОВАЯ ПРОПИТКА ДЛЯ БРУСЧАТКИ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ХИМИИ
И СИСТЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ



СТАНДАРТЫ, АТТЕСТАТЫ, СВИДЕТЕЛЬСТВА

Продукт соответствует EN 1504-2:2004

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Приведенная выше информация является описанием продукта. Относитесь к ней, как к общему руководству, написанному на основании наших исследований и практического опыта, которые не учитывают требования конкретного случая применения. Поэтому мы рекомендуем проведение пробных испытаний. Характеристики продукта могут немного измениться в отношении заявленного класса, что не оказывает заметного влияния на его потребительские свойства и обработку. Из представленной информации не следует подтверждение каких-либо претензий о возмещении ущерба.

Дзенковизна, 23.02.2018 г.. Настоящая техническая карта является действительной.

СИЛИКОНОВАЯ ПРОПИТКА ДЛЯ БРУСЧАТКИ

