

- **Быстро сохнет**
- **Подчеркивает цвет**
- **Содержит добавки против УФ**

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

АКРИЛОВАЯ МОРИЛКА – высококачественный продукт, базирующийся на запатентованной технологии сочетаний растворителей с натуральными маслами. Эта формула позволяет достичь замечательных декоративных эффектов. Морилка постепенно и равномерно проникает в поверхность надрезов соединений декоративных элементов TABULO, благодаря чему во время нанесения на поверхности не образуются пятна, а окраска элементов остается однородной.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Дополнение колористики **ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО** в рабочих местах краев доски Tabulo или Stono, возникших после разрезания или вырезания фрагмента поверхности, с целью исключить цветовые различия на поверхности. О применении на других основаниях следует проконсультироваться с производителем.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Форма – жидкость, плотность при температуре  $20 \pm 0,5^\circ\text{C}$   $[\text{г/см}^3]$  0,92 – 1,12

Время высыхания покрытия при температуре  $20 \pm 1^\circ\text{C}$  при относительной влажности воздуха 55 + 5% - степень 1, выше всего степень 3, не больше [ч] 12 [ч] 24.

## ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть чистым, сухим, обезжиренным и очищенным от непрочных элементов, возникших при разрезании поверхности. Перед обработкой морилкой рекомендуется перешлифовать TABULO (в местах надрезов) подходящим абразивным материалом (150 – 220) и заполировать. Основание, подготовленное надлежащим способом, ускоряет нанесение и позволяет получить равномерную окраску поверхности.

## ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА

Продукт в упаковке следует тщательно размешать. Не разбавлять. Не подкрашивать и не смешивать с другими продуктами.

## ВЫПОЛНЕНИЕ

Наносить при температуре основания и окружающей среды от  $+5^\circ\text{C}$  до  $+30^\circ\text{C}$ . Наносить втиранием тампоном или тряпочкой, с последующим тщательным устранением

избытка морилки. Время высыхания – минимум 6 часов, а для получения более темного цвета следует нанести второй слой после полного высыхания предыдущего – без шлифования. Поверхность, покрытую морилкой, следует защитить бесцветным лаком TABULO LAKIER. Время высыхания при температуре  $+20^\circ\text{C}$  и относительной влажности 55 – 60 % составляет около 6 часов. Полное высыхание морилки происходит спустя 24 часа. Время высыхания зависит от многих факторов: твердость материала, влажность, температура воздуха, вентиляция помещений и может изменяться.

## СРОК ГОДНОСТИ

24 месяца.

## УПАКОВКА

100 мл.

## КОЛОРИСТИКА

В соответствии с палитрой цветов Kosbud Bracia Kosińcy Sp.J., доступной у производителя.

## LZO

Лимит содержания LZO для продукта: (кат. A/f/FR); 700 г/л (2010). Продукт содержит максимум 600 г/л.



## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ МАРКИРОВКА

Проглатывание и попадание в дыхательные пути может угрожать смертью. Легко воспламеняемая жидкость и пары. В случае необходимости получить совет врача следует показать емкость или этикетку. Хранить в местах, недоступных для детей. Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/защиты лица. В СЛУЧАЕ КОНТАКТА С КОЖЕЙ (или с волосами): Немедленно удалить/снять всю загрязненную одежду. Промыть кожу под струей воды/душем. В случае пожара: Для гашения использовать большое количество воды. Содержимое/емкость устранить в соответствии с действующими инструкциями. Повторяющиеся поражения могут вызывать высушивание или растрескивание кожи. Содержит bis(2Этилгексанат) кобальта, оксим2бутанола. Может вызывать появление аллергической реакции. Содержит углеводороды, C10 C13, изоалканы, циклические, ароматических соединений <2 %; углеводороды C9C11, налканы, изоалканы циклические.

## ХРАНЕНИЕ

Хранить в оригинальных, плотно закрытых упаковках при температуре от 5°C до +30°C.

## ИНФОРМАЦИЯ

Цель информации, содержащейся в техническом паспорте, - обеспечить оптимальное использование продукта, однако она не является основанием для юридической ответственности Производителя, поскольку условия исполнения находятся вне его контроля; они могут быть недопустимыми и существенно снизить качество используемого материала. В случае сочетания с изделиями других Производителей мы не несем никакой ответственности. Изложенная выше информация представлена с добрыми намерениями, согласно текущему состоянию науки и практического опыта. Производитель оставляет за собой право изменять содержание в очередных изданиях без предварительного информирования получателей об этом факте.

